

DIADEM
Open milling center for all indications

Telio® CAD restorations by Diadem

Polimetilmetacrilato (PMMA)

Il materiale

I restauri Telio CAD sono realizzati in polimetilmetacrilato della Ivoclar Vivadent. I restauri Telio CAD sono materiali impiegati come provvisori a lungo termine (permanenza in cavo orale max. 12 mesi).

I restauri provvisori Telio CAD di Diadem sono economici ed offrono un'eccezionale stabilità marginale. Tutti le lavorazioni vengono fresate da un blocchetto omogeneo, con eccellenti proprietà fisiche.


I restauri hanno una fluorescenza naturale e sono disponibili in sei tonalità cromatiche: quattro colori A, 1 colore B ed un colore Bleach. È possibile un'ulteriore individualizzazione con i supercolori in composito fotoindurenti (Telio Lab, Telio Lab LC).

Vantaggi Telio® CAD

- Ottime proprietà di lucidatura per una superficie liscia
- Stabilità cromatica di durata nel tempo e naturale fluorescenza
- 6 LT-colori (BL3, A1, A2, A3, A3,5 e B1)
- Elevata omogeneità del materiale, in seguito al processo produttivo industriale
- Semplice riproducibilità del provvisorio

Indicazioni

- Corone provvisorie anteriori e latero-posteriori con una permanenza in cavo orale di max. 12 mesi
- Ponti anteriori e latero-posteriori provvisori con fino a 2 elementi intermedi per ponte fino a 14 elementi con una permanenza in cavo orale di max. 12 mesi
- Provvisori ibridi per impianti


6 colori (BL3, A1, A2, A3, A3.5, e B1)


Ponte a 4 elementi (BL3)


Ponte a 4 elementi (A1)


Ponte a 4 elementi (A2)


Ponte a 4 elementi (A3)


Ponte a 4 elementi (A3.5)


Ponte a 4 elementi (B1)


Ponte a 6 elementi (A2)

Composizione
Polimetilmetacrilato (PMMA)

Proprietà del materiale

Resistenza alla flessione [MPa]	130 ± 10
Modulo di elasticità [MPa]	3200 ± 300
Assorbimento d'acqua [µg/mm^3]	<28
Idrosolubilità [µg/mm^3]	< 0.6

secondo ISO 10477
Fonte: Ivoclar Vivadent R&S, Schaan/Liechtenstein, 2009

Tecnica di lavorazione
Prego attenersi alle specifiche istruzioni d'uso: Telio CAD di Ivoclar Vivadent.

Tecnica di rivestimento
Prego attenersi alle specifiche istruzioni d'uso: Telio CAD di Ivoclar Vivadent.

Cementazione
I restauri Telio CAD vengono cementati con il composito da fissaggio provvisorio, privo di eugenolo (Telio CS Link). Prego attenersi alle specifiche istruzioni d'uso: Telio CAD di Ivoclar Vivadent

Costruzione
Attenersi assolutamente a: Scan Parameter Chart: *Telio CAD*

Garanzia
Conforme alle condizioni di garanzia Diadem.